

FICHE TECHNIQUE

Argil déco fin®

DESTINATION :

Argil déco fin est un enduit mural décoratif à base d'argile pour l'intérieur, adapté à toutes les pièces de la maison.

PERFORMANCES :

- ✓ Monocouche
- ✓ Facile à appliquer
- ✓ Création d'ambiance naturelle et chaleureuse
- ✓ Réversible et réutilisable

COMPOSITION :

Sables
Kaolin naturel
Charges
Adjuvants (inférieurs à 2% dont gomme xanthane)

TEINTES :

Teintes suivant nos nuanciers et possibilité de mise à la teinte sur demande !

Découvrez nos nuanciers :

- Argil déco fin (15 teintes pré-teintées)
- Création couleur (environ 45 teintes)

APPLICATION :

ATTENTION :

Rendement	15 kg d'Argil déco fin pour 10 m²				
Matériel nécessaire	- Un plateau inox à angles arrondis - Une spatule - Un malaxeur - Une éponge				
Supports	Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface. Appliquer dans des conditions normales d'hygrométrie (env. 50%) et de température (entre 10-30°C). Les supports doivent être sains, secs, propres et hors poussières. Se référer au DTU59.1.				
	Type de supports	Préparation du support	Primaire	Finition	Protection
	Supports standards <i>(plaque de plâtre, plâtre, enduit de ciment, béton, anciennes peintures, etc)</i>	Ponçage et dépolissage	Sous-couche acrylique granitée Ref : 9005 (2 passes)	Argil déco fin (1 passe)	Murafix Ref : 9008 OU Mat'Protect Ref : 8050 OU Aucune
	Supports respirants <i>(enduit à la chaux, enduit à la terre, etc)</i>	Humidifier les supports et attendre que l'eau ne brille plus en surface	Aucun		
	Supports bruts <i>(Parpaing, brique, bloc chaux/chanvre, pisé...)</i>	Humidifier les supports et attendre que l'eau ne brille plus en surface	Terre du roya (blanche ou rouge) Ref : 9011 ou 9012 (1 passe)		
	Fermacell jointé ou supports présentant des différences de porosité	Ponçage et dépolissage	Sous-couche universelle acrylique Ref : 9857 (1 passe) + Sous-couche acrylique granitée Ref : 9005 (1 passe)		
	Fermacell collé	Ponçage et dépolissage	Enduit fin à la chaux n°1 Ref : 9003 (1 passe)		

DEFI-HOUILLERES DE CRUEJOULS S.A.S

215 ZI La Gloriette – 38160 CHATTE – France

Siège social : Tél. 04 76 64 85 64 – Fax : 05 65 48 85 56 – Email : defi.h2c@colorfrance.fr

Site internet : www.colorfrance.com

Préparation du mélange	Ajouter 4.2 L d'eau pour 15 kg d'Argil déco fin puis mélanger environ 5 minutes à l'aide d'un malaxeur jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Laisser reposer 30 minutes au moins avant l'application. Ajuster l'eau à votre convenance. <u>Pour la création couleur :</u> Mélanger à sec le pigment et l'Argil déco Fin avant d'ajouter l'eau. Ne pas dépasser 60g de pigments pour 1kg d'Argil déco Fin Vanille. <i>Attention, la teinte de l'enduit peut légèrement différer en fonction de l'état du support, des conditions de mélange, d'application, de séchage et de finition.</i>
Application	✓ Appliquer le produit en couche fine d'environ 0.7 mm d'épaisseur, en commençant par les angles avec la spatule puis le reste de la surface au plateau inox. ✓ <u>Séchage</u> : en 48 heures environ à 20°C (temps variable selon les conditions climatiques et le taux d'humidité). ✓ En fin de séchage, passer une éponge sèche ou une brosse souple sur l'enduit pour faire tomber les grains superficiels. <u>Les différentes finitions :</u> - Structurée : A l'application, réaliser des mouvements aléatoires avec un plateau. - Granitée : En cours de séchage, utiliser une éponge humide en réalisant des mouvements circulaires afin d'uniformiser l'aspect et faire ressortir le grain.  <u>Repère visuel</u> : <i>poser votre pouce sur l'enduit en exerçant une légère pression, éponger l'enduit lorsqu'il ne se déforme plus.</i>  - Lisse : En cours de séchage, repasser le plateau pour resserrer les grains. Il est possible d'utiliser une éponge humide si le séchage est trop avancé. <u>Repère visuel</u> : <i>poser votre pouce sur l'enduit en exerçant une légère pression, lisser l'enduit lorsqu'il ne se déforme plus.</i>
Finitions	<u>Les effets décoratifs :</u> Mica : Pour ajouter un effet de grains brillants, mélanger 400g* de mica (réf : 9010) pour 15kg d'Argil déco fin sec. Nacre : Pour ajouter un effet de reflets nacrés, mélanger 750g* de nacre (réf : 9011) pour 15kg d'Argil déco fin sec. Paille : Pour une touche de paille, mélanger 250g* de paille (réf : 9009) pour 15kg d'Argil déco fin sec. Paillettes : Pour créer un effet pailleté, mélanger 50g* de paillettes (réf : 9098 et 9099) pour 15kg d'Argil déco fin sec.  <u>Astuce</u> : <i>pour le mica, les nacrés et les paillettes, lorsque l'enduit est bien sec, passer une éponge humide en mouvements circulaires, comme pour lessiver le mur. L'argile de la surface est ainsi retirée pour faire ressortir les effets. Laver et essorer régulièrement l'éponge.</i> * quantités indicatives <i>Attention, l'ajout de charges décoratives modifie le rendement.</i>
	Argil déco fin est un produit réversible et réutilisable à l'infini. Réversible : Une fois l'Argil déco fin sec sur le support, il peut être mouillé puis raclé avec une spatule afin de le retirer. Réutilisable : Une fois le produit retiré, il peut être récupéré puis, en ajoutant de l'eau et en le malaxant, le produit est prêt à être réappliqué.



Date d'établissement : 17/12/2013

Date de mise à jour : 30/04/2025

Version : 03

NETTOYAGE DES OUTILS :

A l'eau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Travailler dans un endroit aéré et porter un masque anti-poussière.

Argil déco fin ne s'applique pas sur un mur subissant des remontées d'humidité.

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

ENTRETIEN :

Cet enduit ne s'altère pas. Toute détérioration peut facilement se réparer par une nouvelle application locale d'enduit.

CONSERVATION :

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

Une fois mis en eau, le produit peut se conserver en le laissant sécher à l'air libre en couche assez fine. Ne pas couvrir ou fermer hermétiquement le produit humide, pour éviter la moisissure. Il peut être réemployé, même sec, en réajustant l'eau et en le remalaxant.

AVIS IMPORTANT : Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires. Il est fortement recommandé d'utiliser un même numéro de lot pour un même chantier.

DEFI-HOUILLERES DE CRUEJOULS S.A.S

215 ZI La Gloriette – 38160 CHATTE – France

Siège social : Tél. 04 76 64 85 64 – Fax : 05 65 48 85 56 – Email : defi.h2c@colorfrance.fr

Site internet : www.colorfrance.com